UNIRUBBER 367-40
Elastik Akrilik Lateks Esaslı SBR Granül Katkılı Kaplama

Ürün özellikleri
• %100 elastik akrilik lateks esaslı, özel granülimetrik SBR dolgulu tenis kort arakat kaplamasıdır. ACRYLIC RESURFACER 367 30/LW serisi ürünlerin üzerine ACRYFLEX T sisteminin bir komponenti olarak yumuşak tampon kaplama olarak uygulanır.

Avantajlar
• Kullanıma hazır
• Çalışma sahasında kolay karışım.
• Özel tekstüre görünüm
• Mükemmel esnek tampon yapı
• Uygun maliyetli.
• Kolay uygulama.

Renk: Siyah

Ürün Özellikleri (20°C'de)

Özgül ağırlık(yaklaşık)	0,90 gr/cm³
Katı İçeriği (% Ağırlık)	58
Dokunma kuruması	1-1½ saat
Katlar arası bekleme süresi	3h
Teorik Tüketim (1Kat için)	0,400 kg/m2

Yüzey Hazırlama

• Yüzeyler yağ, kir, harç kalıntısı, toz ve diğer kontamine ortamlardan temizlenmelidir.
• ACRYLIC RESURFACER/LW 367-30 katlarının üzerine arakat, yumuşak tampon kaplama olarak uygulanır.

Uygulama Süreci

UNIRUBBER 367-40 uygulamaya hazır bir üründür. Kesinlikle ilave silis kumu, quartz, SBR Granül eklemeyiniz. Uygulama sahasında getirdiğiniz ürünü yavaş devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın. Uygulama yönergelerinde tavsiye edilen miktarlarda su ilave edilip karıştırmaya 2-3 dakika devam edin.

Karışım oranları aşağıdaki gibidir;

UNIRUBBER 367-40	50 kg
*Su	10 kg

*Su miktarı ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Sıcak havalarda %5 daha fazla su eklenebilir.

TÜKETİM
Teorik sarfiyat:0,400 kg/m² (Yüzey geçirgenliği ve gözenekliliğine bağlı olarak) kendi özel uygulama aparatı olan (Squeege) kauçuk çek çek ile
Sıcaklık 14°C'nin altında veya 35°C'nin üzerindeyse malzemeyi uygulamayın.

Önemli Not
- Sarfiyatlar yüzeyin pürüzlülük yapısına, ortam sıcaklığına ve uygulama tekniğine göre değişiklik gösterebilir.
- Burada verilen değerler, tavsiye edilen karışım oranlarında aşınma asfaltı üzerinde laboratuvar koşullarında uygulanmış ve bulunmuş değerlerdir.
- Uygulama tercihan sabah saatlerinde veya öğleden sonralarında yapılmalı.
- Uygulamada lastik çek çekin doğru kullanımı son derece önemlidir. Lastik çek çek uygulama hattına dökülen boyanın 20 cm üzerinden gitmeli ve bir önceki uygulama hattına paralel olmalıdır.
- Sahanın kısa olan boyuna paralel uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama hattı uzunsa iki uygulama elemanının aralarında en az 2 şer metre mesafe ile biribirlerini takip etmeleri uygulamanın performansı açısından tavsiye edilmektedir.
- Gün ortası aşırı sıcak havalarda uygulamaya ara verilmelidir.
- Uygulama tecrübeli elemanlarca yapılmalı.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Selamlar Mevkii, Gümüşova OSB. 1.SK NO:4/1 Gümüşova Düzce
Tel: +90 216 304 03 05 Fax: +90 216 304 12 15 Email: info@unicaboya.com
www.unicaboya.com

- Ürünün kat uygulaması tüm saha yüzeyinde kesintisiz yapılmalıdır.
- Ürün gereğinden fazla su ile inceltilmemelidir. Aksi takdirde SBR granüllerin çökmesi hatalı uygulama ve zayiatlara sebep olabilir.
- Bir sonraki uygulama için sahanın tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde kuruma problemi, zamanla kaplamanın yüzeyden kalkması gibi problemler görülebilir.
- Bir sonraki kat uygulamasının ertesi güne veya sonraki günlere bırakıldığı durumlarda uygulamaya başlamadan önce yüzey mutlaka su ile yıkanmalı, kurutulmalı muhtemel toz ve kirlerden arındırılmalıdır.
- Uygulama bittiğinde uygulama aparatları kurumadan musluk suyu ile temizlenmelidir. Temizlenmemiş aparatların temizliği Metilen Klorid veya benzeri boya sökücüler veya mekanik kazıma yoluyla yapılabilir.

Ambalaj
50 kg Polietilen veya 180 kg çelik bidonlarda.

Depolama Koşulları
Ürün, 15°C ile 35°C arasındaki sıcaklık aralığında, kapalı ve kuru depolama alanlarında hiç açılmamış kendi orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Raf ömrü (garanti), serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ürünleri açık havada güneşe maruz bırakmayın. Soğuk havalarda donma tehlikesinden koruyun.

Güvenlik ve İlgili Veriler
UNIRUBBER 367-40 tehlikeli değildir ve formaldehit, asbest, cıva, kurşun veya kromat ve türevleri içermez. Ürün yangın geciktirici katkı maddeleri içerir. Güvenli taşıma, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili ürün güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.

Not
Bu teknik sayfada yapılan açıklamalar ürünün ilgili standartlara göre yapılmış test değerlendirmeleri ve sonuçlarına göre yapılmış olup uygulayıcılara kılavuz sağlaması amaçlanmıştır. İşçilik, hava koşulları, inşaat, kullanılan ekipman ve sonuçları etkileyen diğer değişkenler tamamen kontrolümüz dışında olduğundan, UNİCA bu malzemeyle ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. UNİCA, yalnızca malzemenin ürün özelliklerine uygun olduğunu garanti eder ve bu ürünün alıcısına veya kullanıcısına yönelik tek sorumluluğu, üretim hatalarına karşı yalnızca ürünün değiştirme değeriyle sınırlıdır. UNİCA hiçbir durumda, yapılan malzeme veya işle bağlantılı olarak doğrudan veya tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Üretici, ürünlerinin uygulandığı alt yapıdaki herhangi bir kusur, değişiklik veya koşul değişikliğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Selamlar Mevkii, Gümüşova OSB. 1.SK NO:4/1 Gümüşova Düzce
Tel: +90 216 304 03 05 Fax: +90 216 304 12 15 Email: info@unicaboya.com
www.unicaboya.com