

# UNIRUBBER (CUSHION) 367-40

## ÜRÜN TANIMI

**UNIRUBBER 367-40** özel granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı latex bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu altyapı malzemesidir.

## KULLANILDIĞI YERLER

**UNIRUBBER 367-40, Acrylic Resurfacer 367-30** üzerine 3 ila 10 kat uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-3 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

## AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Solventsiz oluşundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.

## TEKNİK BİLGİLER

<b>UNIRUBBER 367-40</b>	
RENK	Koyu Gri
Karışım Yoğunluğu (20°C)	1.05 gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde İçeriği	Ağırlıkça % 45
Tam Kuruma Süresi (20°C)	Yaklaşık 24 saat
Kürlenme Şartları	20°C'de % 70 bağıl nemde

CE	
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
Orta Mahalle Akatlar Cad. İstanbul Boya ve Vernikçiler San. Sit. NO:8/33-35 Orhanlı Tuzla İSTANBUL	
14	
2163 - CPR - 001	
TS EN 1504-2:2008	
Yüzey Koruma Mamulleri	
Etiler Tipi - Acrylic	
ÖZELLİKLER	PERFORMANS
Çabuk Kuruma Süresi	0,25 Nmm <sup>2</sup>
Yüksek Yarıstabilite	
Çarpma Direnci	Sınıf I
Kayma Direnci	0,5
Gerilme Gücü	0,020 kg/cm <sup>2</sup> x h
Aşınma Direnci	400 mg
Yanma Sınıfı	A1
Sistemler: 1)Sırtüstü 2)Sırtüstü 3)Sırtüstü 4)Sırtüstü	

## UYGULAMA PROSEDÜRÜ

### YÜZEY HAZIRLIĞI

BOYTEM Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, **UNIRUBBER 367-40** uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

### KARIŞTIRMA

Temiz bir kapta aşağıdaki oranlarda **UNIRUBBER 367-40** ile su ağır devirli bir matkap motoru ile homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırılır. **UNIRUBBER 367-40**'un maksimum sulandırma oranı 5:1 dir.

### KARIŞIM ORANLARI

<b>PRECOAT 367-43</b>	25 kg
<b>Su</b>	5 kg

**NOT:** Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir.

### UYGULAMA METODLARI

**UNIRUBBER 367-40** kauçuk squeege aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır. Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenebilir. Birinci kat tam kurduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

### Sistem Şartları

**UNIRUBBER 367-40** minimum 3 kat uygulanmalıdır. **UNIRUBBER 367-40**'ın her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar. **BOYTEM Acrylic Resurfacer 367-30**'un üzerine **UNIRUBBER 367-40** uygulamasını tavsiye eder. Daha fazla bilgi için **Acrylic Resurfacer 367-30** bilgi föyüne bakınız.

## UNIRUBBER (CUSHION) 367-40

### SARFİYAT

**1 kg. ürünle tek katta 2,2 m<sup>2</sup>** yer kaplanabilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

### KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

**UNIRUBBER 367-40** uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

\* **UNIRUBBER 367-40** kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

\*İç mekânlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekânlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

\* **UNIRUBBER 367-40** su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

### ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

### AMBALAJ

50 KG

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında 15-25°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metotları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.