

ACRYLIC PRIMER 367-28

Tenis Kortu Zeminleri için Akrilik Primer

ÜRÜN TANIMI

ACRYLIC PRIMER 367-28, şeffaf, tek komponentli bir akrilik latex polimerdir.

KULLANILDIĞI YERLER

ACRYLIC PRIMER 367-28, tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin adheransını arttırmak amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Solventsiz olduğundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.

TEKNİK BİLGİLER

ACRYLIC PRIMER 367-28	Tek komponentli	
RENK	Şeffaf bulanık mavimsi	Orta Mahalle Atayulu Cad. İstanbul Boya ve Vernikçiler San. Sit. NO:8 D:33-35 Orhanlı Tuzla İSTANBUL
Karışım Yoğunluğu (20°C)	1.02 gr/cm ³	14
Katı Madde İçeriği	Ağırlıkça %14	2163 - C/P/ - 001
Uygulanacak Zemin ve Ortam Sıcaklığı	+14°C +35°C	TS EN 1504-2: 2008
Viskozite (20°C)	14 sn	Yüzey Koruma Mamulleri
Tam Kuruma Süresi (20°C)	2 saat	Edinim Tipi : Acrylax

ÖZELLİKLER		PERFORMANS
Cekir Kuruma Dayanımı	0,35 N/mm ²	
Yolculu Yapıma Dayanımı	Sınıf 1	
Çarpmaya Direnci	0,5	
Kapılar Su Etilme ve Su Geçirgenliği	0,020 kg/m ² x h	
Aşınma Direnci	600 mg	
Yangına Tepki	A1	

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

YÜZEY HAZIRLIĞI

Acrylic Primer 367-28 uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır. **Acrylic Primer 367-28** uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Tamiratları

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır. Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir. Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben **ACRYPATCH 367-C** Akrilik Tamir Bineri ile tamir edilmelidirler.

UYGULAMA METODLARI

Acrylic Primer 367-28 Fırça veya ruloyla uygulanmalıdır.

SARFIYAT

Acrylic Primer 367-28 Kullanıma hazır bir üründür.1 kg ürünle 6,5 m² yer emprenye edilebilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.

ACRYLIC PRIMER 367-28

Tenis Kortu Zeminleri için Akrilik Primer

UYGULAMA REHBERİ

Önerilen Sistemler

BOYTEM **Acrylic Primer 367-28** uygulamasından hemen sonra Kort sisteminin ikinci katı olan **RESURFACER 367-30**'u tavsiye eder. Bilgi için lütfen **RESURFACER 367-30** ürün bilgi föyüne başvurunuz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

***Acrylic Primer 367-28** kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

*İç mekânlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekânlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

***Acrylic Primer 367-28** su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

AMBALAJ

50 KG

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında 15-25°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metotları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.