

# OVERLINE 367-F

## Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası

### ÜRÜN TANIMI

**OVERLINE 367-F** %100 akrilik latex bağlayıcı, talebi halinde özel renklerde üretilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

### KULLANILDIĞI YERLER


Akrilik sistem zeminlerde oyun alanlarının gerekli çizgi ve hatlarının belirlenmesinde kullanılır.

### AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Solventsiz olduğundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.

### TEKNİK BİLGİLER

<b>OVERLINE 367-F</b>	Tek Komponentli
RENK	Beyaz
Karışım Yoğunluğu (20°C)	1.36 gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde İçeriği	Ağırlıkça % 56
Kürlenme Şartları	20°C'de % 70 bağıl nemde
Tam Kürlenme Süresi (20°C)	Yaklaşık 24 saat

	
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
Orta Mahalle Atayolu Cad. İstanbul Boya ve Vernikçiler San. Sit. NO:8 D:33-35 Orhanlı Tuzla İSTANBUL	
14 2163 - CPR - 001	
TS EN 1504-2:2008 Yüzey Koruma Mamulleri	
Ürün Tipi : ACRYLIC	
ÖZELLİKLER	PERFORMANS
Ceçile Korumaya Denevi	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Yüksek Yıpranma Dayanımı	
Çizimden Direnç	Sınıf 1
Kapiller Su Emme ve Su Geçirgenliği	0,5
Astımaya Direnç	690 mg
Yangına Tepki	A1
Dinamik, "tepki" modül" gibi belirli maddeleri içermezler	

### UYGULAMA PROSEDÜRÜ

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

BOYTEM Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, **OVERLINE 367-F** uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

#### UYGULAMA METODLARI

**OVERLINE 367-F** zemine fırça, rulo havasız tabanca veya özel markeleme aparatları ile uygulanabilir. Zemin çizgilerinin yapılacağı alanlar kâğıt bant ile markelenmeli **OVERLINE 367-F** uygulamasından önce bir kat **ACRYLIC PRIMER 367-28** ile astar uygulaması yapılmalıdır. Bu sayede üzerine uygulanacak **OVERLINE 367-F**'nin maskelenen alan dışına bulaşması önlenmiş olur. Bir kat genellikle en iyi sonucu verir. Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir. Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

#### SARFIYAT

**OVERLINE 367-F** kullanıma hazır bir üründür. **1 kg.** ürünle **tek katta 4 m<sup>2</sup>** yer kaplanabilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

## OVERLINE 367-F

### Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası

#### KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

Katlar arasında yaklaşık olarak 4 saat beklenir.

#### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

\* **OVERLINE 367-F** kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

\*İç mekânlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekânlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

\* **OVERLINE 367-F** su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

#### ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

#### AMBALAJ

5 KG

#### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

#### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında 15-25°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

#### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metotları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.