

AKRİLİK RESURFACER 367-43  
Saf Akrilik Esaslı Yüzey Düzenleyici**AKRİLİK RESURFACER 367-43**

Saf Akrilik Esaslı Yüzey Düzenleyici

**Ürün özellikleri**

- 100%saf akrilik esaslı, silis kumu ve su karışımı dolgu/tesviye malzemesi.
- Beton veya asfalt alt yapıdaki boşlukları doldurur ve agrega profilini gizler.
- Beton veya asfalt alt yapıyı daha pürüzsüz hale getirir.

**Avantajlar**

- Sert ve aşınma direnci yüksektir.
- Çalışma sahasında kolay karışım.
- Hızlı kurur.
- Uygun maliyetli.
- Kolay uygulama.
- Yüksek aderansa sahiptir.
- Uygulamaya hazır bir üründür.

**Renk:** Siyah**Ürün Özellikleri (20°C'de)**

Özgül ağırlık(yaklaşık)	1,55 gr/cm <sup>3</sup>
Katı İçeriği (% Ağırlık)	68
Dokunma kuruması	20 dakika
Katlar arası bekleme süresi	2h
Teorik Tüketim	0,600 kg/m <sup>2</sup> (1Kat için)

**Yüzey Hazırlama**

- Yüzeyler yağ, kir, harç kalıntısı, toz ve diğer kontamine ortamlardan temizlenmelidir.

**Uygulama Süreci**

ACRYLIC RESURFACER 367-43 formülasyonunda uygun seçilmiş silis tekstür içerir. Sadece uygulama öncesi gerekirse 5% oranında musluk suyu\* ilave edilebilir. Yavaş devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

\*Su miktarı ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Sıcak havalarda %5 daha fazla su eklenebilir.

**Tüketim**

Teorik sarfiyat:0,600kg/m<sup>2</sup> (Yüzey geçirgenliği ve gözenekliliğine bağlı olarak) zeminlerde kendi özel uygulama aparatı olan kauçuk çek çek/Squeege ile uygulanır

Sıcaklık 14°C'nin altında veya 35°C'nin üzerindeyse malzemeyi uygulamayın.

**Önemli Not**

Sarfiyatlar yüzeyin pürüzlülük yapısına, ortam sıcaklığına ve uygulama tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Burada verilen değerler, tavsiye edilen karışım oranlarında beton/aşınma asfaltı üzerinde laboratuvar koşullarında uygulanmış ve bulunmuş değerlerdir.

**Ambalaj**

20 kg lık plastik kova veya 60 kg lık plastik fiçilerde.

**Depolama Koşulları**

Ürün, 15°C ile 35°C arasındaki sıcaklık aralığında, kapalı ve kuru depolama alanlarında hiç açılmamış kendi orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Raf ömrü (garanti), serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ürünleri açık havada güneşe maruz bırakmayın. Soğuk havalarda donma tehlikesinden koruyun.

**Güvenlik ve İlgili Veriler**

AKRİLİK RESURFACER 367-43 tehlikeli değildir ve formaldehit, asbest, cıva, kurşun veya kromat ve türevleri içermez. Ürün yangın geciktirici katkı maddeleri içerir. Güvenli taşıma, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili ürün güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.

**Not**

Bu teknik sayfada yapılan açıklamalar ürünün ilgili standartlara göre yapılmış test değerlendirmeleri ve sonuçlarına göre yapılmış olup uygulayıcılara kılavuz sağlaması amaçlanmıştır. İşçilik, hava koşulları, inşaat, kullanılan ekipman ve sonuçları etkileyen diğer değişkenler tamamen kontrolümüz dışında olduğundan, UNİCA bu malzemeyle ilgili olarak açık veya zımnî herhangi bir garanti vermez. UNİCA, yalnızca malzemenin ürün özelliklerine uygun olduğunu garanti eder ve bu ürünün alıcısına veya kullanıcıya yönelik tek sorumluluğu, üretim hatalarına karşı yalnızca ürünün değiştirme değeriyle sınırlıdır. UNİCA hiçbir durumda, yapılan malzeme veya işle bağlantılı olarak doğrudan veya tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Üretici, ürünlerinin uygulandığı alt yapıdaki herhangi bir kusur, değişiklik veya koşul değişikliğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.