

PU CLEARCOAT WB 2K

PUD Mat Şeffaf Son Kat

PU CLEARCOAT WB-2K PUD bazlı iki komponentli, su ile inceltilen, antibakteriyel, şeffaf ve mat bir son kat kaplama malzemesidir.

AVANTAJLARI

- Hızlı kuruma süresi.
- Düşük VOC.
- Yüksek UV ve aşınma direnci
- Yüksek adherans performansı.
- Mat görünüm.
- Toksik değildir, kokusuzdur.
- Rulo, fırça ya da airless spray ile uygulanabilir.

ÜRÜN KULLANIMI

- Epoksi veya Poliüretan kaplanmış zemin ve duvar yüzeylerde mat görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.

Renk: Şeffaf renksiz

ÜRÜN TEKNİK VERİLER (20°C'de)

Özgül Ağırlığı (yaklaşık)	1,15 gr/cm ³
Katı Madde (% Ağırlık)	56
Viskozite (Ford Cup 4)	50-60 sn
Dokunma kuruması	45 dk.
Teorik Sarfiyat	0,120-0-150 kg/m ²
(1 Kat) toplam 30 mikron kuru film	
Katlar arası bekleme süresi	5 saat
Uygulanabilir sıcaklık	+10°C/+35°C
Trafiğe açılma zamanı	12 C°/24 h; 23° C/18 h;30° C/12 h
Tam Kurlenme	7 gün

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey her türlü toz, kir ve yağlardan arındırılmalıdır
- Daha önceden boyalı yüzeyler eğer üzerinden 48 saat ten fazla bir süre geçmişse yüzey mekanik olarak pürüzlendirilmeli ve astarlanmalıdır. Daha sonra UNIPU CLEARCOAT WB-2K uygulaması yapılabilir.

KARIŞIM

A ve B komponent ayrı ayrı karıştırılıp, B komponent A komponente ilave edilmek suretiyle ağır devirli bir mikser yardımıyla ürün karıştırılır. 3 dakikalık bir karıştırma süresinden sonra karışım temiz bir kaba alınarak 1 dakika kadar karıştırılıp birkaç dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçilir.

KARIŞIM ORANLARI

16 Kg A +4 Kg B Komponent

SARFIYAT0,100-0,150 kg/m²**UYGULAMA PROSEDÜRÜ**

PU CLEARCOAT WB-2K Rulo veya havasız tabanca yardımıyla uygulanmalıdır. Rulo izlerinin oluşmasını önlemek için yaş katlar üzerinde gitmekte fayda vardır. Ayrıca uygulamayı uzun kenar boyunca değil kısa kenar boyunca yapmak rulo izlerinin oluşumunu azaltacaktır. Diğer bir yöntem ikinci bir elemanın yapılmış uygulamanın hemen arkasından bir rulo ile tekrar geçmesidir ki, malzemenin homojen dağılımı sağlanmış olur ve risk minimize edilir. 10° C altı veya 35° C üstü sıcaklıklarda uygulama yaptıktan kaçınılmalıdır. 35° C üzerinde bir zorunluluk varsa karışıma çok az su ilave edilebilir.

Önemli Not;

Sarfiyatlar yüzeyin düzgünlüğüne, hava şartlarına ve uygulayıcının tekniğine göre değişebilir

AMBALAJ

10 kg veya 20 kg lık takımlar halinde

DEPOLAMA

Ürün kapalı ve korumalı depolama şartlarında 15°C-35° C sıcaklıklarda kapakları sıkıca kapalı kuru ortamlarda depolanmalıdır. Ürün son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 8 aydır.

GÜVENLİK VE İLGİLİ VERİLER

PU CLEARCOAT WB-2K Tehlikeli madde sınıfında değildir. Ürün alev geciktirici katkıları içerir. Civa, asbest, formaldehit, kurşun gibi maddeler içermez. Daha detaylı bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

Not

Bu teknik sayfada yapılan açıklamalar ürünün ilgili standartlara göre yapılmış test değerlendirmeleri ve sonuçlarına göre yapılmış olup uygulayıcılara kılavuz sağlaması amaçlanmıştır. İşçilik, hava koşulları, inşaat, kullanılan ekipman ve sonuçları etkileyen diğer değişkenler tamamen kontrolümüz dışında olduğundan, UNİCA bu malzemeyle ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. UNİCA, yalnızca malzemenin ürün özelliklerine uygun olduğunu garanti eder ve bu ürünün alıcısına veya kullanıcıya yönelik tek sorumluluğu, üretim hatalarına karşı yalnızca ürünün değiştirme değeriyle sınırlıdır. UNİCA hiçbir durumda, yapılan malzeme veya işle bağlantılı olarak doğrudan veya tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasardan sorumlu değildir. UNİCA, ürünlerinin uygulandığı alt yapıdaki herhangi bir kusur, değişiklik veya koşul değişikliğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.